

GOLVSPACKEL FIBER QUICK

Beskrivning av produkt

Ett cementbaserat, fiberförstärkt, extra snabbhärdande, självtjämnande, vattenfast och pumpbart golvspackel avsett för avjämning av speciellt besvärliga underlag eller där massan snabbt skall förSES med beläggning. Ger normalt en färdig yta utan behov av efterbehandling. Rekommenderad skiktjocklek är 4-30 mm. Produkten innehåller ej kasein.

Användningsområden

Avsett för avjämning av speciellt besvärliga underlag som t ex svag betong, gips, klinker, trä mm eller där massan snabbt skall förSES med beläggning. Produkten är avsedd som underlag till mattor, linoleum, PVC, parkett, klinker eller liknande material i bostäder, kontor, sjukhus, skolor, daghem etc och är utmärkt för värmegolv. Vid läggning på andra underlag kontakta Bostik AB.

Arbetsbeskrivning

UnderlagSe till att underlaget är fritt från

damm, smuts, olja, fett, vax etc samt fast och hårt utan mjuk betong, krackelerad yta eller dylikt. Eventuellt slamlager slipas eller fräses bort. Underlaget skall hålla minst +10°C.

PrimerFör att förbättra vidhäftningen och förhindra snabb uttorkning skall underlaget alltid förbehandlas med Bostik Primer 6000. Primern appliceras på normalt sugande underlag utspädd med vatten i förhållande 1:3. På starkt sugande underlag rekommenderas 2 strykningar. På klinker, sten, PVC, linoleum, trä etc appliceras primern koncentrerad.

BlandningTill 25 kg pulver tillsätts 5,0 liter vatten. Blandningen utförs med vispörsedd bormaskin till en klumpfri och lättflytande massa. Vänta 2-3 minuter och rör om igen. Använd vatten +5 till +20°C. Använd ej varmvatten, vilket kan medföra snabb uttorkning och sprickbildning. Massans temperatur bör ligga mellan +10 till +20°C.

AppliceringMassan pumpas eller hälls ut på underlaget och flyter själv samman till en jämn och plan yta. Det kan vara nödvändigt att hjälpa massan in i t ex hörn och vid mycket ojämna ytor genom fördelning med en tandad spackel. Blandad massa bör förbrukas inom 15 minuter. Tiderna är dock beroende av skiktjocklek, temperatur samt underlagets fuktighet och sugande förmåga. Vid applicering av 2 skikt skall primning göras mellan skikten och vara helt torrt. OBS! Vid solbestrålning, hög temperatur stark ventilation eller andra faktorer, som kan påskynda torkningen, skall ytan skyddas mot för snabb torkning.

Miljö och hälsa

Produkten innehåller cement och är irriterande.

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad

Teknisk data

Bindemedel	Specialcement
Ballast	Natursand, max 0,5 mm
Skiktjocklek	4-30 mm
Användningstid	15min
Gångbar efter	ca 1-3 timmar, om temperaturen under torktiden är min + 18°C
Beläggningsbar efter	1 dygn i skiktjocklek upp till 10 mm eller när RF (Relativ Fuktighet) är under tillåtet värde för aktuell beläggning
Åtgång	1,65 kg per m ² och mm (enl. GBR)
Förpackningsstorlekar	25 kg säck
Tryckhållfasthet	> 30 MPa
Böjdraghållfasthet	> 10 MPa
Vidhäftning	> 1,0 MPa
Krympning	< 0,5
Rengöring av verktyg	Omedelbart med vatten
Lagring	12 månader torrt, svalt och i öppnad förpackning
Hantering av avfall	Hanteras som industriavfall. Vid större mängder eller kassation av ej tömda förpackningar, rådgör med det lokala avfallsbolaget. Tömda förpackningar är återvinningsbara.



De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påta oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.