

FLYT GROV FIBER

Produktbeskrivelse

En cementbaseret, fiberforstærket, selvnivellerende, vandfast og pumpbar gulvspartelmasse egnet til udjævning af betonunderlag. Giver normalt en færdig flade uden behov af efterbehandling, under visse omstændigheder kan der være behov for slibning. Anbefalet lagtykkelse er 8-50 mm.

Anvendelsesområde

Beregnet til udjævning af betonunderlag. Produktet er egnet som underlag til tæpper, linoleum, PVC, parket, klinker eller lignende materiale i boliger, kontor, sygehuse, skoler, etc.

Arbetsbeskrivning

Underlag

Sørg for at underlaget er rent, støv- og fedtfri samt fast og hårdt.

Underlaget skal være mindst +10°C.

Priming

For at forbedre hæfteevnen og undgå for hurtig udtørring skal underlaget altid forbehandles med Bostik Primer 6000. Primeren påføres på normalt sugende underlag fortyndet med vand i forhold 1:3. På stærkt sugende underlag anbefales at prime 2 gange. Til øvrige underlag se produktdatablad for Primer 6000. Primeren skal være tør før spartelmassen påføres.

Blanding og påføring

Ved anvendelse af Flyt Grov Fiber bruges automatisk blandingspumpe. Vandmængden stilles ind til 18-19% fugt. Ret blanding kontrolleres med flydeprøve. Anvend vand med en temperatur mellem +5 og +20°C. Massens temperatur bør ligge mellem +10 og +20°C.

Massen pumpes ud på underlaget i længder. Hver længde lægges i den gamle så hurtigt som muligt. Ved påføring af 2 lag skal der primes mellem lagene.

Miljø og helse

Produktet indeholder cement og kan medføre hudirritation.

For yderligere information, se sikkerhedsdatablad.

Tekniske data

Bindemiddel	Cement
Ballast	Natursand, max 2,5 mm
Lagtykkelse	8-50 mm
Fugt (vandmængde)	18-19%
Anvendelsestid	20 min
Gangbar efter	Ca 2-4 timer ved temperatur på min. +18°C.
Belægningsbar efter	1 døgn pr mm lagtykkelse
Forbrug ca	1,70 kg pulver til pr m ² och mm tykkelse.
Flydeevne	140 - 150 mm (SS 923519 (50x22 mm))
Trykstyrke MPa	C30
Trækstyrke MPa	1,5
Krympning	< 0,5‰
pH i udtørret materiale	ca 11
Rengøring af værktøj	Rengøres med vand
Lagring	6 måneder tørt, svalt i uåbnet emballage