

Flowseal PU Anti –Stain

Produkt datablad

Produkt beskrivelse

Flowseal PU Antistain er en mat, vandbaseret, tokomponent, klar, alifatisk polyuretan toplak, med et glanstal på 30-35 ved 60°.

Anvendelses område

Flowseal PU Anti-Stain anvendes som toplak, på Flowcrete Comfort UV system, for ekstra beskyttelse mod misfavnning af bl.a. desinfektionsmidler og afsmitning fra gummihjul.

Produktet er yderst velegnet til sygehus miljø.

Stærk farvede desinfektions midler ect. bør afvaskes/tørres inden 30 min.

Arbejds miljø

Flowseal Anti-Stain er en polyuretan baseret opløsningsmiddel fri topcoat.

Arbejdstilsynets anvisninger vedrørende hærdeplast og kemiske arbejdsmiljørisici mv. skal følges.

Yderligere oplysninger findes på sikkerhedsdatabladene for de enkelte komponenter i systemet.

Udførsels temperatur

Der anbefales en gulv temperatur på 15 til 25 C dog minimum 10 C. Temperaturen på undergulvet skal overstige "dugpunktet" med 3 C under udførsel og afhærdning.

Rum/gulv temperatur må ikke falde til under 10 C inden for 24 timer efter afsluttet udførsel.

Evt. Gulv varme skal slukkes i god tid, inden udførsel.

Kontakt med kondenserende fugt kan resulterer i karbonisering (hvidt skær).

Produktet kræver en luft fugtighed på 30 til 75 % RF, for korrekt afhærdning.

Overfladen bør ikke afdækkes eller vaskes før efter 7 døgn.

Påførings anvisning.

Omryst begge komponenter i emballagen før sammen blanding, hæld forsigtigt Base A i blandings emballage, og tilsæt derefter Hærder B. Omrøres med langsomt gående røreværk, i ca. 2 min, vær opmærksom på at der ikke irøres luft.

Skal stå hvile i 10 min, inden påføring påbegyndes.

Flowseal PU Anti-Stain skal fordeles jævnt , i en lagtykkelse der ikke overstiger 100my, for opnåelse af en flot mat overflade.



Der bør anvendes korthårede ruller af høj kvalitet, der ikke frugger. Produktet bør ikke hældes ud på overfladen, der rulles fra spand, og vær opmærksom på at undgå søer. Undgå at rulle i produkt der har ligget i mere end 5 min.

Flowseal Anti-Stain kan påføres i flere lag, under forudsætning at tidsskemaet følges. Overskrides tiderne, skal der foretages en let slibning inden ny påføring.

Vær opmærksom på hvis der er store panorama vinduer, anbefales der 2 påføringer, hvor der rulles nord/syd og øst /vest, dette giver det bedste slut resultat.

Anvendelses tid

Færdigblandede produkter skal være udlagt inden 45 min, fra oprøring, ved 20 C.

Materiale forbrug

Forventet forbrug ca. 0,050 kg pr m2 pr. Lag

Hærdetid ved 50 % RF & 20 g C

Gangbar	2-3 timer
Let Trafik	12-14 timer
Fuld trafik	2-3 døgn
Fuld udhærdet	5-7 døgn

Efterbehandling

Min 2 timer

Max 8 timer

Kulør

Uhærdet : Mælkeagtig

Hærdet : Transperant

Glans

Mat

Opbevaring

Opbevares mellem 5 og 25 C. Tåler ikke frost.

Vær opmærksom på at Hærder B , ikke kan bruges dagen

Försäljnings- och marknadskontor
Flowcrete Sweden AB
Box 22032, SE-254 22 Helsingborg
Besöksadress: Mörsaregatan 16, 254 66 Helsingborg
Tel: +46 (0)42 600 07 00
Fax: + 46 (0)42 15 50 90

www.flowcrete.se

Huvudkontor (faktureringsadress)
Flowcrete Sweden AB
SE-284 80 Perstorp, Sweden
Tel: +46 (0)435 40 01 10
Fax: +46 435 314 98
E-mail: sweden@flowcrete.com
Corporate identity No. 556569-7454
Flowcrete Sweden AB is an RPM company

Bankgiro 5282-1048
Swedbank, Box 100, SE 284 22,
Perstorp
IBAN No.
SE9580000821499944880443.
Swift: SWEDSESS